



## PRZEKRÓJ POZIOMY



## PRZEKRÓJ PIONOWY



### UWAGA:

- zastosowanie według: przynależnej deklaracji lub oświadczenia
- parametr wytrzymałości na zgniatanie: wg dokumentów jakościowych,
- wysokość "H" – 250, 500, 750, 1000mm
- klasa betonu:  $\geq C40/50$ ,
- klasa ekspozycji betonu: według PN-EN 206(\*),
- nasiąkliwość betonu:  $\leq 5\%(*)$ ,
- stopień wodoprzepuszczalności betonu: W8(\*),
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie F100(\*),
- stopień mrozoodporności betonu w roztworze NaCl F50(\*),
- możliwość zastosowania cementu SR lub HSR – odpornego na siarczany,
- stopnie włazowe szerokie w powłoce z PE wg PN-EN 13101,
- dostępna wersja o podwyższonej wytrzymałości na klasę obciążeń do F900,
- szczelność połączenia uszczelki:  $\geq 1\text{bar}$ ,
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach,

Wymiary podano w [mm].

WSKAZANE PARAMETRY TECHNICZNE NA ZAPYTANIE MOGĄ BYĆ PODYWYŻSZONE.

(\*) – wg dokumentów jakościowych

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.  
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork  
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

[www.pv-prefabet.com.pl](http://www.pv-prefabet.com.pl)



Zlecający/Inwestor:

–

Nazwa rysunku:

Krąg betonowy lub żelbetowy DN1200

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:  
1:50

Data:  
29.04.2025r.

Numer projektu:  
–

Rewizja:  
–

Nr rysunku:  
KDB/KDZ\_DN1200